

## iNDISOL HP 3

Ragréage autolissant P3 hautes performances pour sol intérieur, applicable de 3 à 10mm, sur supports neufs et rénovation.

### Domaines d'application

	SOLS INTÉRIEURS
Chape anhydrite	●1
Chape ciment	●1
Dalle béton	●1
Dalle béton surfacée	●2
Planchers chauffants eau	●1
Ancien carrelage	●2
Dalle vinyle semi-rigide	●2
Peinture de sol dépolie	●2
Panneaux bois (CTB-X ; CTB-H)	●2 + trame toile de verre

(1) après application d'Indiprimer 3  
(2) après application d'Indiprimer TS

### Préparation des supports

Vérifier systématiquement l'adhérence des anciens supports existants pour pouvoir les conserver.

Nettoyer soigneusement le support afin d'éliminer toutes traces de substances, particules friables, mal adhérentes pouvant nuire à l'adhérence. Les supports doivent être propres, sains, secs, solides, et stables et non sujets à des remontées ou traversées d'humidité.

Appliquer le primaire **INDIPRIMER 3** ou **INDIPRIMER TS** en fonction de la nature du support (cf fiches techniques des produits et les CPT en vigueur), puis respecter le délai de séchage avant application du ragréage.

### Préparation de la gâchée

Dans un récipient propre contenant 6 à 6,5 litres d'eau, verser le sac de 25 kg d'**iNDISOL HP 3** en malaxant jusqu'à obtention d'un mélange homogène avec un malaxeur électrique à vitesse lente. Laisser reposer quelques minutes, puis malaxer à nouveau. Le mélange ainsi obtenu est utilisable pendant environ 20 minutes. **iNDISOL HP 3** peut également être préparé avec une pompe à gâchage continu.

### Mise en œuvre

Après séchage du primaire, appliquer **iNDISOL HP 3** à l'aide d'une lisseuse, de préférence en une passe. Si une deuxième passe est nécessaire, elle sera appliquée après séchage complet de la première et application d'**INDIPRIMER 3**.

### Pose des revêtements

La pose d'un revêtement pourra intervenir 24h minimum après l'application. Ce délai peut être porté à 48h en fonction des conditions ambiantes (hygrométrie, température) et de la nature du support.

### Consommation

Elle varie selon l'épaisseur d'emploi du ragréage

Exemples	3 mm d'épaisseur	5 mm d'épaisseur	Maxi : 10 mm d'épaisseur
Consommation kg / m <sup>2</sup>	4,2 kg / m <sup>2</sup>	7 kg / m <sup>2</sup>	14 kg / m <sup>2</sup>

### Nettoyage des outils

Le produit frais se nettoie à l'eau

### Conditionnement

Sac de 25 kg

### Stockage

12 mois à compter de la date portée sur l'emballage à l'abri de l'humidité, dans son emballage d'origine.

Ce produit est conforme aux exigences du règlement 1907/2006/CE, annexe XVII

### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE :

Le produit contient du ciment, qui en contact avec la sueur ou autres fluides corporels peut provoquer une réaction alcaline irritante et des réactions allergiques sur des sujets prédisposés. Il convient d'utiliser des gants et des lunettes de protection.

Produit destiné à un usage professionnel, pour plus de précisions, consulter la fiche de données de sécurité ou les instructions mentionnées sur l'emballage.

<p>Enduit de sol Flooring mortier</p> <p>CERTIFIÉ <b>CSTB</b> CERTIFIED</p> <p>84 S 95</p>	<p><b>P3</b></p>
<p>Conforme au référentiel pour emplois sur les supports :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sols intérieurs à base de liants hydrauliques</li> <li>- Carrelage</li> <li>- Dalle plastique semi-flexible</li> </ul>	

Enduit de sol  
Flooring mortier

CERTIFIÉ **CSTB** CERTIFIED

## iNDISOL HP 3

Ragréage autolissant P3 hautes performances

### Avantages produit

Adapté aux travaux en neuf et rénovation

Sols intérieurs

Épaisseur d'application : 3 à 10 mm



**CONSUMMATION**  
1,4 kg / m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur

**CONDITIONNEMENT**  
25 kg

**PRODUITS ASSOCIÉS**  
INDIPRIMER 3, INDIPRIMER TS