



## iNDiPÂTE THP

# Colle en pâte pour carrelage

## Hautes performances

### Avantages produit

- PRÊTE À L'EMPLOI
- ADHÉRENCE ÉLEVÉE
- LOCAUX SECS ET HUMIDES
- TEMPS OUVERT ALLONGÉ
- THIXOTROPE

### Identification et performances

- Colle en pâte hautes performances pour carrelage et pierre naturelle de tous types et de toutes porosités (grès cérame, grès émaillé, grès étiré, faïence...) en murs intérieurs dans les locaux secs et humides.
- Classe d'émissions dans l'air intérieur : A+
- Produit certifié QB par le CSTB

### Conditionnement

Seaux de 25 kg et 5 kg.

### Couleur

Blanc.

### Stockage

12 mois à compter de la date portée sur l'emballage à l'abri de l'humidité, dans son emballage d'origine.  
CRAINT LE GEL.

CARACTÉRISTIQUES

DOMAINE D'APPLICATION

	MURS INTÉRIEURS
Paroi béton	•
Enduit de ciment	•
Plaque de plâtre cartonée	•
Béton cellulaire	•
Plâtre, carreau de plâtre	•
Panneaux « prêts à carrelé »	•
Ancien carrelage existant	• <sup>(1)</sup>
Peinture dépolie	• <sup>(1)</sup>
Panneaux bois (CTB-X; CTB-H)	• <sup>(1)</sup>
Kit INDISPEC MAX	• <sup>(2)</sup>
Carreau de brique	•

- (1) à l'exclusion des carreaux de faible porosité (< 0,5%)  
(2) faïence uniquement

MISE EN OEUVRE

### Préparation des supports

- Vérifier systématiquement l'adhérence des anciens supports existants pour pouvoir les conserver.
- Nettoyer soigneusement le support afin d'éliminer toutes traces de substances, particules friables ou mal adhérentes pouvant nuire à l'adhérence. (Se reporter aux CPT ou DTU en vigueur).
- Les supports doivent être propres, sains, secs, solides, stables et non sujets à des remontées ou traversées de l'humidité.
- Les supports à base de plâtre doivent être secs (humidité résiduelle inférieure ou égale à 5%)

### Application

Appliquer INDIPÂTE THP à l'aide d'une spatule crantée adaptée au format et au relief des carreaux.

N'étaler qu'une surface pouvant être recouverte par le carrelage dans la limite du temps ouvert (30').

La pose en double encollage sera nécessaire dans certains cas (formats de carreaux supérieurs à 20x20 cm). (Se référer aux DTU et CPT visant le type de pose concernée).

### Pose des carreaux

Poser les carreaux et les battre énergiquement à l'aide d'une batte ou d'un maillet.

Vérifier régulièrement le transfert de colle sur l'envers des carreaux.

INFOS PRATIQUES

### Consommation

3 à 4,5 kg/m<sup>2</sup> en fonction du format du carreau, de son relief, du peigne utilisé et de la nature du support.

Exemples	Spatule C6 (dents carrées 6 mm)	Spatule C9 (dents carrées 9 mm)
Simple encollage	3 kg/m <sup>2</sup>	3,5 kg/m <sup>2</sup>
Double encollage	4,5 kg/m <sup>2</sup>	4,5 kg/m <sup>2</sup>

### Nettoyage des outils

Le produit frais se nettoie à l'eau.

## INSTRUCTIONS DE SECURITÉ

INDIPÂTE THP n'est pas dangereux selon les normes en vigueur concernant la classification des préparations. Il est recommandé d'observer les précautions liées à l'utilisation des produits chimiques. Produit destiné à un usage professionnel, pour plus de précisions, consulter la fiche de données de sécurité ou les instructions mentionnées sur l'emballage.