



iNDiMORTIER ULTRA RAPIDE

Mortier à prise rapide – Prêt à gâcher
5 mm

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION

Indimortier ultra rapide est un mélange homogène composé de sable, de liants spéciaux et d'adjuvants pour améliorer les propriétés du mortier.

- Liants: ciment rapide spécial, ciment selon la norme NBN EN197-1.
- Granulats: sable criblé et recomposé, gravier 0/1.5 mm selon la norme NBN EN 13139.
- Adjuvants: additifs spécifiques pour améliorer l'ouvrabilité et réguler le durcissement du mortier.

DESTINATION

Réalisation de travaux rapides : scellements, réparations, ragréages, rebouchages, réalisations de moulages décoratifs...

Indimortier ultra rapide convient notamment pour fixer des charnières, des ancrages, etc.

Indimortier ultra rapide convient aussi pour reboucher rapidement les trous dans la maçonnerie et les irrégularités du sol.

En intérieur ou extérieur, pour supports neufs ou rénovation.

Durée de vie du mélange : 2 min.

Résistance à la compression à 1 heure	> 2 N/mm ²
Résistance à la compression à 1 jour	> 3 N/mm ²
Résistance à la compression à 7 jours	> 6 N/mm ²
Résistance à la compression à 28 jours	> 9 N/mm ²
Granulométrie	0/2 mm
Demande en eau	± 14%
Masse volumique du mortier durci	± 2140 kg/m ³

STOCKAGE & CONSERVATION

6 mois à compter de la date portée sur l'emballage, dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Pour tout complément d'information et autres conseils pour la manipulation, le stockage et l'évacuation en toute sécurité des produits chimiques, consultez la fiche de sécurité la plus récente. Celle-ci contient en effet des informations relatives à la sécurité physique, écologique, toxicologique et autres.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être propres, sains, durs, cohésifs et débarrassés de toutes les parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence. Les repiquer si nécessaire.

Les supports doivent être humidifiés avant l'application.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application ou sur des supports gelés.

Appliquer indimortier ULTRA RAPIDE comme un mortier traditionnel.

Ne jamais rebattre le produit

APPLICATION

Ne gâchez pas plus de indimortier ultra rapide que la quantité que vous pourrez appliquer endéans le délai de mise en œuvre mentionné.

Mélangez indimortier ultra rapide avec environ 14% d'eau claire (+/- 3,5 l par sac de 25 kg à l'aide d'un malaxeur ou à la main jusqu'à

obtention d'un mortier homogène de consistance plastique.

Évitez que le mélange ne se délie en utilisant trop d'eau.

Humidifier correctement le trou avec de l'eau claire. Versez indimortier ultra rapide fraîchement mélangé dans le trou.

Insérez les ancrages à fixer dans le mur dans le mortier appliqué. Domez le mortier humide et éliminez éventuellement les bavures de mortier. Corrigez éventuellement la position de l'ancrage. Mouillez la surface et lissez-la. Indimortier ultra rapide sera déjà durci après +/- 2 minutes et pourra supporter des charges après environ 1 heure. Durcissement complet après 28 jours.

CONSOMMATION

1,9 Kg/L de volume à combler.

25 Kg de mortier sec = 11 L de mortier préparé.

NETTOYAGE DES OUTILS

Le produit frais se nettoie à l'eau.